مقارنة مخبرية لجودة الختم الذروي لمادة GuttaFlow مع مادة AH Plus مقارنة مخبرية لجودة الختم الذروي لمادة

إشراف الأستاذ المساعد الدكتور هشام العفيف**

إعداد طالبة الدكتوراه ثُريا لانقاني *

الملخص

خلفية البحث وهدفه: يُعدُّ الختم الذُّرويّ من أهم أسباب نجاح المعالجة اللبيَّة، لذا هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة جودة الختم الذروي لمادتي GuttaFlow و AH Plus عند تطبيقهما بتقنتي حشو مختلفتين.

مواد البحث وطرائقه: حُضرت أربعون سناً أحادية القناة باستخدام تقنية crown-down، وغُسلت الأقنية بهيبوكلوريت الصوديوم 1.3% و MTAD كمادة غسل نهائي. ثم قُسمت العينة عشوائياً إلى 4 مجموعات متساوية بحسب نوع المادة الحاشية وطريقة الحشو كالآتي: (1) GuttaFlow مع قمع كوتابركا مفرد، (2) GuttaFlow مع التكثيف الجانبي للكوتابركا، ثم أُجْرِيَ الجانبي للكوتابركا، ثم أُجْرِي اللّساني، ثم أخري التّسرب الصبّاغيّ باستخدام أزرق الميتيلين؛ وذلك بإجراء مقاطع طوليّة في الاتجاه الدّهليزي اللّساني، ثم فحصت بوساطة المكبّرة الضّوئيّة ذات التّكبير 20× لتقييم النّفوذيّة الصبّاغيّة الخطيّة. ثم حُلَّت النتائج باستخدام اختبار Mova واختبار المتبار المتبارة المكبّرة المتوابد Bonferron، كما استُعينَ باختبار ستيودنت (p<0.05).

النتائج: بيّنت التحاليل الإحصائية أنه عند اتباع طريقة التّكثيف الجانبي للكوتابركا أن مادة GuttaFlow قدمت ختماً ذروياً أفضل بفارق مهم إحصائياً من مادة (p=0.008) AH Plus)، في حين لم يكن هذا الفارق مهماً إحصائياً بين المادتين عند اتباع طريقة القمع المفرد (p=1.000). كما قدمت طريقة القمع المفرد الختم الذروي الأفضل بفارق مهم إحصائياً عند استخدام مادة AH Plus منه عند استخدامها مع تكثيف الكوتابركا جانبياً (p=0.036). ولم يكن هناك أي فارق إحصائي مهم في جودة الختم الذروي لمادة GuttaFlow عند تطبيقها بأي من الطريقتين (p=0.420).

الاستنتاج: إن مادة GuttaFlow قدمت الختم الذروي الأفضل عند تطبيق المادتين بطريقة التكثيف الجانبي، ولم تؤثر طريقة الحشو في جودة ختم هذه المادة. وكان تطبيق مادة AH Plus مع قمع كوتابركا مفرد أفضل مقارنة بتطبيقها بطريقة التّكثيف الجانبي.

الكلمات المفتاحية: التسرب الذروي، التكثيف الجانبي، القمع المفرد,®AH Plus™, GuttaFlow.

** أستاذ مساعد - قسم المداواة - كلية طب الأسنان، جامعة دمشق.

547

_

قسم المداواة- كلية طب الأسنان، جامعة دمشق.

Comparing the Apical Seal Guttaflow Versus AH Plus in two **Different Obturation Techniques "in Vitro"**

Thuraya Lazkani*

Heshaam Ala'feef**

Abstract

Background & Objective: A good apical sealing is considered the key of the successful endodontic treatments. The aim of this study was to compare the apical seal of GuttaFlow and AH Plus using single cone and lateral condensation technique.

Material& methods: Forty human single canal teeth were prepared using the crown-down technique and irrigated with 1.3% NaOCl & MTAD as a final irrigation. A total of 40 samples were divided into four groups (n=10) according to root filling Materials and obturation technique: G1. GuttaFlow + single cone, G2. GuttaFlow + lateral compaction gutta-percha, G3. AH Plus + single cone and G4. AH Plus + lateral compaction gutta-percha. The teeth were then placed in 2% methylene blue solution, sectioned longitudinally and examined by a stereomicroscope (20×magnification) to evaluate of the linear dye penetration. ANOVA, Bonferroni and T student test were used for statical analyses. (P<0.05).

Results: The statical analysis showed that GuttaFlow achieved better apical seal than AH Plus when used with lateral condensation significantly (p=0.008), and no significant differences with single cone technique (p=1.000). Single cone technique provided better apical seal when AH Plus was used as a sealer when compared to lateral condensation technique (p=0.036). While no significant differences were found in apical seal of Guttaflow between lateral condensation and single cone technique (p=0.420).

Conclusion: GuttaFlow showed a better apical seal and the obturation technique did not affect on its apical seal. Whereas, AH Plus sealer with single cone had better apical seal than lateral condensation.

Key words: AH PlusTM, GuttaFlow®, apical leakage, lateral compaction, single cone.

^{*} Department of Endodontic, Faculty of Dentistry, Damascus University.

^{*} Prof.Department of Endodontic, Faculty of Dentistry, Damascus University.

مقدمة:

يعدُّ الختم المحكم من أهم أسباب نجاح المعالجة القَنويّــة الجذرية. إن مواد الحشو القنوي الجذري الحالية وتقنياتها لا تختم المنظومة القُنويّة الجذرية كلياً، والتّسرب التاجي والذروي قد يؤديان إلى إخفاق المعالجة اللبية أ. وقد قُدّمت العديد من مواد الحشو القنوي في سبيل الحصول علي المادة التي تحقق الختم الأفضل لمنظومة القناة الجذرية. طُورت مادة GuttaFlow من مادة RSA RoekoSeal Automix. إذ تتكون مادة GuttaFlow من مزيج من بودرة الكوتابركا والبولى ديميتالين سيلوكسان -poly dimethylsiloxane وجزيئات من الفضة. تتميّز هذه المادة بقدرتها على التمدد قليلاً في أثناء التّصلب2، وهي ذات انسيابية عالية³ تسمح لها بالتكيف جيداً مع الجدران العاجية الجذرية ومع الكوتابركا. وعلى الرغم من تركيب بتقنية القمع المفرد11. هذه المادة المتجانس تبيّن أنها تحوي مناطق اسفنجية صغيرة بعد التصلب⁴. كما أن الظلالية الشعاعية لمادة GuttaFlow مشابهة لمعاجين الحشو الراتنجية الأخرى ك Resilon/Epiphany و EndoRez . وتتميّز هذه المادة أيضاً بانخفاض سميتها الخلوية مقارنة بمعاجين حشو أخرى كـ AH Plus, Epiphany, EndoRez, RoekoSeal, Apexit و Acroseal 6. ويضاف إلى ذلك أن هذه المادة يمكن إز التها بسهولة مخلَّفة القليل من البقايا داخل القناة بعد إعادة المعالجة مقارنة بالمواد الأخرى كالكوتابركا، و EndoRez ، TubliSeal و EndoRez ، TubliSeal التي قيمت قدرة مادة GuttaFlow على الختم القنوي متناقضة؛ وذلك عند مقارنتها بمعاجين الحشو القنوي الأخرى. فقد بين Ozok 8 وزملاؤه عند مقارنة قدرة الختم القنوي لمادة GuttaFlow و RoekoSeal عند استخدامهما بتقنية القمع المفرد ومادة AH26 مع التّكثيف الجانبي للكوتابركا أن ارتشاح الغولوكوز الأكبر كان في مادة GuttaFlow في حين كان الارتشاح الأقل في مادة AH26.

بينما بين Kontakiotis و زملاؤه باستخدام طريقة ارتشاح السوائل أن التسرب التاجي في الأقنية الجذرية المحشوة بمادة AH26 مع التّكثيف الجانبي للكوتابركا أو باستخدام تقنية System B كان أكبر بفارق مهم إحصائياً منه عند استخدام مادة GuttaFlow بعد 12 شهراً. كما استخدم ¹⁰ Monticelli الطريقة نفسها، ووجد أن كلاً من GuttaFlow و Activ GP عند استخدامهما بتقنية القمع المفرد قدما ختماً تاجياً أفضل من مادة AH Plus مع التّكثيف الحراري للكوتابركا. ونصح هـؤلاء الباحثون بوضع أقماع إضافية للتقليل من ثخانة معجون الحشو في المنطقة التاجية. وبطريقة الارتشاح الجرثومي كانت قدرة الختم الذروى لمادة AH Plus مع التّكثيف الحراري بتقنية System B أفضل من مادة Activ GP ومادة

كثرت البحوث في سبيل إيجاد طريقة الحشو الفصللي التي تحقق الختم الجيد للمنظومة القُنوية. فقد ساعد التطور في صناعة أقماع ذات قياسات واستدقاقات مطابقة لقياسات واستدقاقات أدوات التحضير الآلية على إعادة ظهور طريقة الحشو القنوي باستخدام قمع صلب وحيد فضلاً عن معجون الحشو، فهي -كما هو معروف- طريقة بـسيطة وسريعة 12. ونتيجة لتباين نتائج هذه الدراسات أجريت هذه الدراسة لتقصى جودة الختم الذروي لمادة GuttaFlow؟ وذلك بعد تطبيقها بطريقتي التكثيف الجانبي للكوتابركا و الحشو باستخدام قمع مفرد.

هدف البحث:

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم جودة الختم الذروي لمادة GuttaFlow عند تطبيقها بتقنية القمع المفرد والتكثيف الجانبي، ومقارنتها بمادة AH Plus. ودراسة تأثير اختلاف تقنية الحشو في جودة الختم الذروي لكلتا المادتين.

مواد البحث وطرائقه:

عينة البحث: أجريت هذه الدراسة المخبرية المقارنة في جيداً من أي بقايا (بحسب إرشادات الشركة المنتجة)، ثم قسم المداورة في كلية طب الأسنان جامعة دمشق. إذْ تألفت جُففت الأقنية الجذرية باستخدام الأقماع الورقية13. قُسمت العينة من40 سنًّا بشريةً قُلعَتْ حديثاً بحيث تحقق الأسنان بعد ذلك الأسنان عشوائياً إلى 4 مجموعات بحسب مادة جميعها الشُّروط الآتية: أسنان ذات قناة جذرية وحيدة، ألا الحشو المستخدمة والطريقة التي طُبُّقَتْ بها، بحيث تشمل يحوي الجذر على كسور أو نخور، ألا تكون ذروة الجذر كل مجموعة 10 أسنان كالآتى: مفتوحة أو ممتصَّة، أن يكون الجذر مستقيماً أو لا يتجاوز انحناؤه 5-10 درجات.

تحضير الأسنان: نُظّفت الأسنان بعد القلع مباشرة، أسود استدقاق 20.04 مع معجون حشو Gutta-Flow (ذو ووضعت في محلول الفورمالين تركيز 10% مدة 24 الأساس السيليكوني). ساعة، ثُمّ حُفظت الأسنان في مصل فيزيولوجيّ إلى حين استخدامها. فُتحت الحجر اللبية للأسنان، ثم جرى إرواء الحجرة اللبيَّة بمحلول هيبوكلوريد الصُّوديوم Histolite-Septodont, France)%1.3). سُبرت القناة الجذريَّة بعد ذلك باستخدام مبرد K قياس 15 حتى يُشاهدَ العامل لكلِّ قناة بإنقاص 1 ملم من كامل طول القناة، راتنجي. وحُضِّرت الأسنان بعد ذلك باستخدام نظام التَّحضير الآلي Protaper ____ (Switzerland حتى مبرد F4؛ وذلك بحسب إرشادات الاستدقاق O.02. AH Plus + O.02. الشركة المنتجة مع إرواء القناة الجذريَّة باستخدام محلول حُشيت على مجموعة بحسب إرشادات الشركة المنتجة، الانتهاء من التحضير بإرواء القناة الجذريَّة المحضَّرة للتأكد من تصلب مواد الحشو تماماً 41. بالماء المعقم ثمّ باستخدام الملم من محلول Bio pure (Densply, Tulsa Dental Specilaties, USA) ¹MTAD

مدة 5 دقائق، ثم 4ملم من المحلول نفسه لتنظيف القناة

- المجموعة (1): حُشيَتُ بمادة Coltène Gutta-flow . 40 سایع کوتابرکا وحید قیاس) Whaledent, Germany)
- المجموعة(2): حُشيت بطريقة التّكثيف الجانبي للكوتابركا باستخدام أقماع الكوتابركا القياسية ذات الاستدقاق 0.02+ مادة Gutta-flow.
- المجموعة (3): حُشيَتْ بقمع كوتابركا وحيد (قمع (Dentsply AH Plus + (F4 قیاس Protaper کوتابرکا من النُّقبة النُّرويّة للتأكِّد من نفوذيَّة القناة. ثم حُدّد الطّول (DeTrey, Knstanz, Germany كمعجون حشو ذي أساس
- المجموعة (4): حُشيت بطريقة التّكثيف الجانبي (Dentsply Maillefer, Ballaigues, للكوتابركا باستخدام أقماع الكوتابركا القياسية ذات

هيبوكلوريد الصُّوديوم ذي التركيز 1.3 % في كل مرحلة ومن ثم خُتمَت فوهة القناة بوضع حشوة مؤقتة كتيمة من مراحل التّحضير، كما تم التأكد من نفوذية القناة بإعادة (3M ESPE). حُفظت الأسنان بعد ذلك في وسط إدخال مبرد K قياس 15، ثم أُزيلَت طبقة اللُطاخة عند رطب ضمن حاضنة ذات درجة حرارة 37° مدة أسبوع


اختبار التسرب الصباغي: طلي السطح الخارجي للأسنان بطبقتين من طلاء الأظافر عدا 2ملم من الذروة، وغُمِّرَت

a mixture of doxycycline, citric) :Bio pure MTAD ¹ (acid, and a detergent (Tween 80)

[.] Gutta- الكوتابركا مرفقة مع معجون الحشو الخاص بمادة 2

الأسنان بمحلول أزرق الميتيلين 2% مدة 24 ساعة. الخطيَّة، وسُجل مقدار التّسرب الصباغي بالمليمتر من أُجريت بعد ذلك مقاطع طولية بالاتجاه الدهليزي اللساني الذروة وحتى أبعد نقطة تاجياً باستخدام البياكوليس. باستخدام سنبلة ماسية شاقة حتى الوصول إلى سطح تشف الدراسة الإحصائية: حُلَّات النتائج إحصائياً بإجراء اختبار

من خلاله مادة الحشو، ثمّ استُكملت عملية القطع باستخدام تحليل التباين أحادي الجانب ANOVA واختبار أحجار كربوراندوم ناعمة مركبة على قبضة مستقيمة Bonferroni للمقارنة الثنائية لدراسة تأثير اختلاف مادة تحت إرذاذ مائي غزير مع الحذر لتجنب ضياع مادة الحشو في الختم الذروي، كما استُعينَ باختبار T ستيودنت الحشو. فُحصت الأسنان بعد ذلك بوساطة المكبرة للعينات المستقلة لدراسة تأثير طريقة الحشو في جودة الضوئية ذات التَّكبير 20× لتقييم النُّفوذيَّة الصبّاغيَّة الختم الذروي لكل مادة على حدة عند مستوى دلالة (p<0.05)




صور توضح بعض عينات التسرب الصباغى لمواد الحشو:

AH Plus :(A) : مقلف جانبي للكوتابركا. (B): AH Plus + تكثيف جانبي للكوتابركا. (C): GuttaFlow + تكثيف جانبي للكوتابركا. GuttaFlow :(D) + تكثيف جانبي للكوتابركا. (E): GuttaFlow + قمع كوتابركا مفرد.

النتائج:

مجموعة 10 أسنان، وبعد إجراء اختبار التسرب المفرد (1.482ملم)(1.742ملم)، وبطريقة التكثيف الصباغي بينت النتائج أن معدل التسرب الصباغي الأقل الجانبي (1.159ملم) كما هو واضح في كان عند استخدام مادة GuttaFlow مقارنة بمادة AH Plus المخطط الآتي: سواء طبقت المادتان بطريقة القمع المفرد أو بطريقة

التكثيف الجانبي. وقد بلغ معدل التسرب الصباغي لمادة بلغت عينة البحث 40 سناً أحادية القناة بحيث تضم كل GuttaFlow ومادة AH Plus على التوالي بطريقة القمع



حُلَّت النتائج إحصائياً بإجراء اختبار تحليل التباين أحادي على مادة p=0.008)AH Plus)، في حين لم يكن هذا الجانب ANOVA و اختبار Bonferroni للمقارنة الثنائية، الفارق مهماً إحصائياً بين المادتين عند اتباع طريقة القمع فتبيّن عند اتباع طريقة التّكثيف الجانبي للكوتابركا أن مادة المفرد(p=1.000) (الجدول1). GuttaFlow قدمت ختماً ذروياً أفضل بفارق مهم إحصائياً

جدول 1: يبيّن نتائج المقارنة الثنائية بطريقة Bonferroni لدراسة دلالة الفروق الثنائية في متوسط مقدار التسرّب الصباغي (بالملم) بين مجموعات المادة المستخدمة في عينة البحث وفقاً لطريقة التكثيف المتبعة.

دلالة الفروق	قيمة مستوى الدلالة	الخطأ المعياري	الفرق بين	المادة المستخدمة (J)	المادة المستخدمة (I)	طريقة التكثيف	المتغير				
دلاله الفروق		للفرق	المتوسطين			المتبعة	المدروس				
توجد فروق دالة	0.008	0.75	2.60	Guttaflow	AH Plus	طريقة التكثيف الجانبي	مقدار التسرب				
لا توجد فروق دالة	1.000	0.62	0.26	Guttaflow	AH Plus	طريقة القمع المفرد	الصباغي بالملم				

وعند دراسة تأثير طريقة الحشو في جودة الختم الذروي الكوتابركا جانبياً (p=0.036)، في حين لم يكن الفارق مهماً لكل مادة على حدة أُجْرِيَ اختبار T ستيودنت للعينات إحصائياً في جودة الختم الذروي لمادة GuttaFlow سواء المستقلة، فتبيّن أنه عند استخدام مادة AH Plus قدمت طبقت مع طريقة التّكثيف الجانبي للكوتابركا أو مع قمع طريقة القمع المفرد الختم الذروي الأفضل بفارق مهم كوتابركا مفرد (p=0.420)(الجدول 2). إحصائياً منه عند استخدام المادة نفسها مع تكثيف

جدول 2: يبين نتائج اختبار T ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة دلالة الفروق في متوسط مقدار التسرّب الصباغي (بالملم) بين مجموعة طريقة التكثيف الجانبي ومجموعة طريقة القمع المفرد في عينة البحث وفقاً للمادة المستخدمة.

دلالة الفروق	قيمة مستوى الدلالة	قيمة t المحسوبة	الانحراف	المتوسط	عدد الأسنان	طريقة التكثيف المتبعة	المادة المستخدمة	المتغير	
			المعياري	الحسابي				المدروس	
توجد فروق دالة	311 x 3 x 3	0.036	2.267	2.47	3.76	10	طريقة التكثيف الجانبي	AH Plus	" et 1."
	0.030	2.207	1.35	1.74	10	طريقة القمع المفرد	Anrius	مقدار التسرّب الصباغي (بالملم)	
لا توجد فروق دالة	0.420	-0.826	0.95	1.16	10	طريقة التكثيف الجانبي	Guttaflow		
			0.79	1.48	10	طريقة القمع المفرد			

المناقشة:

تعدُّ قابلية الختم لمواد حشو المنظومة القُنويّة عاملاً مهماً لمنع تسرب العضويات الدقيقة ومنع عودة الإنتان لمنظومة الجذر القُنويّة 16.15. لذا تسارعت البحوث لإيجاد تحويه من الدوكسيسيكلين، كما أنها قادرة على إزالة طبقة المادة الفُصْلَى والطريقة المناسبة لتطبيقها التي تحقق الختم الجيد للمنظومة القُنويّة. فتناقضت النتائج ولم يُتَّفَقُ على الطريقة المثلى لاختبار هذه المادة أو تلك. فقد توافرت العديد من طرائق القياس المستخدمة لدراسة جودة الختم القنوي كطرائق التسرب الصباغي والنظائر المشعة جودة الختم القنوي22 . ثم قُسمَّت العينة عشوائياً إلى 4 وارتشاح السوائل والتّسرب الجرثومي وغيرها¹⁷. وقد اعْتُمدَ في هذه الدراسة على طريقة التّسرب الصبّاغي الحشو. فقد اعْتُمدَتْ طريقة التّكثيف الجانبي في هذه لأزرق الميتيلين لاختبار جودة الختم الذروي، وذلك بعمل مقاطع طولية للجذر لتقصى مقدار التسرب الصباغى لبساطتها 18، فهي من أكثر طرائق الاختبار استخداماً. وقد وجد Kersten و Moorer أن تسرُّب صباغ أزرق الميتيلين المستخدم بشكل شائع مشابة ومساو لتسرنب المنتجات الاستقلابية الجرثومية الصغيرة ذات الحجم وحدها24، أو مع التّكثيف الجانبي للكوتابركا23، أو مع قمع الجزيئي المماثل.

> GuttaFlow المسوقة تجارياً مؤخراً التي تتسم بالعديد من الصفات الجيدة جرى تحري جودة الختم الذروي لهذه المادة ذات الأساس السيليكوني، ومقارنتها بمادة AH Plus التي أصبحت المعيار الذي تقارن به مواد الحشو الأخرى. إِذْ يُعدّ معجون AH Plus ذا الأساس الإيبوكسي ذا قدرة ختم جيدة، وهو المعجون الأكثر استخداماً 21,20 .

حُضِّرَت العينة باستخدام مبارد التحضير الآلية Protaper،

ثم استخدمت مادة MTAD لإرواء المنظومة الجذرية كسائل إرواء نهائي، لأنَّها ذات تأثير مضاد للجراثيم بما اللطاخة دون أن تؤثر في العاج السني كما هو الحال عند استخدام مادة EDTA التي تسبب بعض الضرر في بنية العاج13. والسيّما أن إزالة طبقة اللطاخة يحسن من انطباق مواد الحشو القنوي على الجدران العاجية مما يزيد من مجموعات بحسب مادة الحشو والطريقة المتبعة في الدراسة لأنَّها الطريقة الأكثر انتشاراً؛ مما يتيح مقارنة النتائج بالدراسات السابقة²³. ومع تطور تقنيات جديدة للتحضير القنوي في الوقت الذي ظهرت فيه مواد جديدة لختم المنظومة القنوية؛ فإن طريقة القمع المفرد عادت من جديد 11, 11, 9. وقد دُرست مادة GuttaFlow كمادة حشو کو تابر کا مفر د^{24,9}.

ولتتاقض الدراسات السابقة حول جودة الختم الذروي لمادة بينت نتائج هذه الدراسة أنه على الرغم من الختم الذروي الجيد نسبياً لكلتا المادتين إلا أنه لم تتمكن أيٌّ من المادتين المدروستين وباستخدام تقنيتي الحشو من منع التسرب الذروي مطلقاً. ولكن كانت جودة الختم لمادة GuttaFlow متماثلة سواء طُبقت مع قمع كوتابركا مفرد أو مع التّكثيف الجانبي للكوتابركا. وهذا متفق مع نتائج Aline Savariz كما بَيَّنَ De-Deus أن معاجين الحشو ذات الأساس

السيليكوني تبدي مقاومة للتسرب الجرثومي في الأسبوع الثالث من الحشو.

حققت مادة GuttaFlow ختماً ذروياً أفضل من مادة AH Plus وذلك عند تطبيق كلتا المادتين مع التكثيف الجانبي للكوتابركا. يُعزا ذلك إلى الانطباق الجيد لمادة GuttaFlow على الجدران العاجية وعلى أقماع الكوتابركا²⁶؛ لما لهذه المادة من قدرة على التمدد قليلاً في أثناء التصلب27,2 مما يمكنها من ملء الشذوذات التشريحية التي تتميّز بها المنظومة القُنويّة الجذرية. بينما معجون AH Plus على الرغم من أنه ذو أبعاد ثابتة نسبياً لمدة طويلة، فإن قابليته للختم القُنوي مثار جدل بسبب عدم قدرته على الارتباط مع الكوتابركا^{29,28}. اتفقت النتائج مع نتائج De-Deus إِذْ وجد أن معاجين الحشو ذات الأساس السيليكوني (GuttaFlow و RoekoSeal) حققت أقل عدد من العينات التي حدث فيها التُسرب الجرثومي من مادتي AH Plus و Pulp Canal Sealer وذلك بعد 9 أسابيع من الحشو.

وقد بيّنت نتائج هذه الدراسة أنه لا يوجد اختلاف في جودة الختم الذروي بين GuttaFlow و AH Plus إحصائياً؛ وذلك عند تطبيقهما مع قمع كوتابركا مفرد. ولعلُ ذلك يعود إلى توافق أقماع الكوتابركا الحديثة مع أدوات التحضير الآلية من حيث الحجم والاستدقاق مما يقلُّل من كمية معجون الحشو الذي قد ينحل مع الوقت مسبباً التسرب³⁰، ومن ثمَّ بطريقة التكثيف الجانبي للكوتابركا يعطى كتلة غير يقلُّ من تأثيره في جودة الختم الذروي. وقد اتفقت النتائج متجانسة من الحشو؛ وذلك لعدم قدرة ارتباط مادة الحشو نسبياً مع نتائج Edelniz الذي قيّم مقاومة التّسرب الجرثومي لعدد من معاجين الحشو المختلفة عند تطبيقها بتقنية القمع المفرد، ووجد أن كلاً من GuttaFlow و Epiphany و Apexit أكثر مقاومة للتسرب الجرثومي من .Acroseal 6 EndoRez 6 RCS 6 RoekoSeal 6 AH Plus كما استنتج Meanwhile وBouillaguet وزملاؤهما³² في مقارنة طويلة الأمد لقدرة الختم لمعاجين حشو مختلفة عند

تطبيقها بتقنية القمع المفرد أن النتائج كانت أفضل لمادة GuttaFlow من كل من مادتى PCS و Epiphany Plus. وفقا لهذين الباحثين فإن التسرب الحادث مع مادة AH Plus يمكن أن يكون ناتجاً عن الارتباط غير الكافي بين أقماع الكوتابركا ومعجون الحشو مما يسمح للسوائل بالارتشاح بينهما، مع أن معاجين الحشو ذات الأساس الراتنجي الإيبوكسي حققت التصاقاً أفضل مع العاج الجذري في المجموعات الأخرى من التجربة.

وبذلك يمكن استخدام مادة GuttaFlow مع قمع كوتابركا مفرد. فقد أشار Peyman Mehrv عام 2010 إلى أن الـ Gutta Flow فضلاً عن أنَّها سهلة الاستخدام، وذات تقبُّل حيوي جيد، وقدرتها على الانسياب الجيدة، يُمكن أن تستخدم كمعجون حشو مع قمع كوتابركا وحيد، وتعدُّ هذه الطريقة جيدة في حالات الأقنية الجذرية المعقدة عوضاً عن طريقة التّكثيف الجانبي33.

كما بينت النتائج تحقيق تقنية القمع المفرد عند استخدام مادة AH Plus ختماً ذروياً أفضل من تقنية التكثيف الجانبي للكوتابركا مع المادة نفسها. وقد يعود ذلك إلى توافق قمع الكوتابركا كما ذكر سابقاً من حيث الحجم والاستدقاق مع الأدوات الآلية المستخدمة في التحضير مما يقلل من كمية معجون الحشو 12، فضلاً عن أن الحشو AH Plus مع أقماع الكوتابركا، مما يسبّب حدوث تسرب بين تلك الأقماع32. في حين أن تطبيق قمع كوتابركا مفرد ذي استدقاق وحجم مناسب للتحضير يعطي كتلة متجانسة أكثر مما يقلل من فرصة حدوث التسرب.

إن اختلاف الظروف التي تُجرى بها الدراسات وعدم وجود طريقة موحدة بينها، فضلاً عن تعدد طرائق قياس جودة الختم المتبعة جعل مقارنة نتائج تلك الدراسات طريقة التكثيف الجانبي للكوتابركا. كما أبدت طريقة القمع صعباً نسبياً.

المفرد ختماً ذروياً أفضل عند استخدامها مع مادة AH Plus مما يدعو إلى اقتراح الاعتماد على طريقة القمع في حدود هذه الدراسة المخبرية حققت مادة AH Plus عند اتباع من البحوث المخبرية والسريرية لدعم هذه النتائج.

References

- 1. De Moor, Hommez G. The importance of apical and coronal leakage in the success or failure of endodontic treatment. Rev Belge Med Dent. 55, 2000, pp. 334-44.
- 2. Hammad M, Qualtrough A, Silikas N. Extended setting shrinkage behavior of endodontic sealers. J Endod. 34, 2008, pp. 90-3.
- 3. Zielinski TM, Baumgartner JC, Marshall JG. An evaluation of Guttaflow and gutta-percha in the filling of lateral grooves and depressions. J Endod. 34, 2008, pp. 295-8.
- 4. Elayouti A, Achleithner C, Löst C, Weiger R. Homogeneity and adaptation of a new gutta-percha paste to root canal walls. J Endod. 31, 2005, pp. 687-90.
- 5. Herbert J, Bruder M, Braunsteiner J, Altenburger MJ, Wrbas KT. Apical quality and adaptation of Resilon, EndoREZ, and Guttaflow root canal fillings in combination with a noncompaction technique. J Endod. 35, 2009, pp. 261-4.
- 6. Eldeniz AU, Mustafa K, Ørstavik D, Dahl JE. Cytotoxicity of new resin-calcium hydroxide- and silicone-based root canal sealers on fibroblasts derived from human gingiva and L929 cell lines. Int Endod J. 40, 2007, pp. 329-37.
- 7. Hammad M, Qualtrough A, Silikas N. Three-dimensional evaluation of effectiveness of hand and rotary instrumentation for retreatment of canals filled with different materials. J Endod. 34, 2008, pp. 1370-3.
- 8. Ozok AR, van der Sluis LW, Wu MK, Wesselink PR. Sealing ability of a new polydimethylsiloxane-based root canal filling material. J Endod. 34, 2008, pp. 204-7.
- 9. Kontakiotis EG, Tzanetakis GN, Loizides AL. A 12-month longitudinal in vitro leakage study on a new silicon-based root canal filling material (Gutta-Flow). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. . 103, 2007, pp. 854-9.
- 10. Monticelli F, Sword J, Martin RL, Schuster GS, Weller RN, Ferrari M, et al. Sealing properties of two contemporary single-cone obturation systems. . Int Endod J. 40, 2007, pp. 374-85.
- 11. Monticelli F, Sadek FT, Schuster GS, Volkmann KR, Looney SW, Ferrari M, et al. Efficacy of two contemporary single-cone filling techniques in preventing bacterial leakage. J Endod. 33, 2007, pp. 310-3.
- 12. Wu MK, Van der Sluis LW, Wesselink PR. A 1-year follow-up study on leakage of single-cone fillings with RoekoRSA sealer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 101, 2006, pp. 662-7.
- 13. Torabinejad M, Abbas Ali Khademi, Jalil Babagoli, Yongbum Cho, William Ben Johnson Krassimir Bozhilov, Shahrokh Shabahang . A New Solution for the Removal of the Smear Layer. . J. Endo. 29, MARCH 2003, 3.
- 14. Belli S, Ozcan E, Derinbay O, Eldeniz A U. A comparative evaluation of sealing ability of a new, self-etching, dual-curable sealer: Hybrid Root Seal (Metaseal). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 106, 6 2008, pp. 45-52.
- 15. Schilder. Filling root canal in three dimensions. Dental Clinics of North America. 11, 1967, pp. 723-44.
- 16. Torabinejad M, Pitt Ford TR. Root end filling materials: a review. Endodontics & Dental Traumatology. 12, 1996, pp. 161–78.
- 17. Dalat DM, Spångberg LS. Comparision of apical leakage in root canals obturated with various gutta percha techniques using a dye vacuum tracing method. J Endod. 20, 1994, pp. 315-9.
- 18. De Moor RJ, Hommez GM. The long-term sealing ability of an epoxy resin root canal sealer used with five gutta percha obturation techniques. Int Endod J. 35, 2002, pp. 275-82.
- 19. Kersten HW, Moorer WR. Particles and molecules in endodontic leakage. Int Endod J. 22, 1989, pp. 118-24.
- 20. De Almeida WA, Leonardo MR, Tanomaru Filho M, Silva LAB. Evaluation of apical sealing of three endodontic sealers. Int Endod J. 33, 1 2000, pp. 25-7.

- 21. Sevimay S, Kalayci A. Evaluation of apical sealing ability and adaptation of two resin-based sealers. J Oral Rehabil. 32, 2 2005, pp. 105-10.
- 22. Karagoz I, Beyirli G. An Apical leakage Study in the Presence and absence of the Smear Layer. . Int. E. J. 27, 21994, pp. 87-93.
- 23. De-Deus G, Brandão MC, Fidel RA, Fidel SR. The sealing ability of GuttaFlow in oval-shaped canals: an ex vivo study using a polymicrobial leakage model. Int Endod J. 40, 2007, pp. 794-9.
- 24. Brackett MG, Martin R, Sword J, Oxford C, Rueggeberg FA, Tay FR, et al. Comparison of seal after obturation techniques using a polydimethylsiloxane-based root canal sealer. J Endod. 32, 2006., pp. 1188-90.
- 25. Aline Savariz, María-Paloma González-Rodríguez, Carmen-María Ferrer-Luque. Long-term sealing ability of GuttaFlow versus Ah Plus using different obturation techniques. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 15, nov. 2010, 6, pp. 936-41.
- 26. ElAyouti A, Achleithner C, Löst C, Weiger R. Homogeneity and adaptation of a new gutta-percha paste to root canal walls. ;():. J Endod. 31, 9 2005, pp. 687-90.
- 27. Mirjana Vujašković, Nevenka Teodorović. Analysis of Sealing Ability of Root Canal Sealers Using Scanning Electronic Microscopy Technique. Srp Arh Celok Lek. 138, (11-12) 2010, pp. 694-698.
- 28. Cobankara FK, Adanir N, Belli S, Pashley DH. A quantitative evaluation of apical leakage of four root-canal sealers. International Endodontic Journal. 35, 2002, pp. 979–84.
- 29. Ørstavik D, Nordahl I, Tibballs JE. Dimensional change following setting of root canal sealer materials. Dental Materials. 17, 2001, pp. 512–9.
- 30. Tay FR, Loushine RJ, Lambrechts P, Weller RN, Pashley DH. Geometric factors affecting dentin bonding in root canals: atheoretical modeling approach. J Endod. 31, 2005, pp. 584-9.
- 31. Eldeniz AU, Ørstavik D. A laboratory assessment of coronal bacterial leakage in root canals filled with new and conventional sealers. Int Endod J. 42, 2009, pp. 303-12.
- 32. Bouillaguet S, Shaw L, Barthelemy J, Krejci I, Wataha JC. Longterm sealing ability of Pulp Canal Sealer, AH-Plus, GuttaFlow and Epiphany. Int Endod J. 41, 2008, pp. 219-26.
- 33. Peyman Mehrvarzfar, Abbas Delvarani, Kasra Karamifar, Zohre Khalilak, Bahareh Shadman. In Vitro comparison of apical microle akage between Gutta Flow and Gutta-Percha in a single cone and lateral condensation techniques. IJournal of Research in Dental Science. 1, 1 2010, pp. 66-72.