

## تأثير نمط جبس المثال النهائي في انطباق قواعد الأجهزة الكاملة المتحركة

إعداد طالب الماجستير

سلمان حمدان\*

إشراف الأستاذ الدكتور

غسان جميل وزير\*\*

### الملخص

خلفية البحث وهدفه: يؤدي انطباق الأجهزة الكاملة دوراً كبيراً في ثباتها، وقد عُدَّت مادة الميثل ميناكريلات الفضلى من بين المواد لصناعة قواعد الأجهزة المتحركة، لكنها تتعرض لتغيرات في الأبعاد وتقلص حجمي تؤثر في دقة انطباق الأجهزة المصنوعة منها، ومن ثمَّ ثباتها. هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة مخبرية بين نمطين مختلفين من المنتجات الجبسية المستخدمة في صبِّ الأمثلة النهائية من حيث تأثيرها في دقة انطباق قواعد الأجهزة الكاملة المتحركة، وذلك باستخدام الرقاقات المطاطية.

مواد البحث وطرائقه: تألفت عينة البحث من 60 مثلاً جبسياً متماثلاً تماماً ( 30 مثلاً من الجبس نمط III، 30 مثلاً من الجبس نمط V) تمَّ الحصول عليها من خلال نسخ فكِّ معدني يشابه الفكِّ العلوي. شمَّعت الأمثلة كلُّها بسماكة شمعية موحدة وبمجموعة أسنان نسخت أيضاً للحصول على نسخة متطابقة من الأسنان، بعدها صُلِّبت الأجهزة بطريقة التصليب التقليدية المعروفة وبشروط العمل نفسها، بعد تصليب الأجهزة كلُّها شُدِّبت. درست دقة انطباق الأجهزة بعد تصليبها مباشرة؛ وذلك باستخدام طريقة وزن الرقاقات المطاطية المحصورة بين قاعدة الجهاز الأكريلي والمثال المعدني. حُلِّلت النتائج إحصائياً باستعمال اختبار T ستودنت للعينات المستقلة إذ ( $P \geq 0.05$ ).

النتائج: كانت متوسطات وزن الرقاقات المطاطية (بالغرام) في مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جبسية من النمط V ( $0.09 \pm 1.26$ )، وهي أصغر وبفارق إحصائي  $P < 0.05$  من مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جبسية من النمط III ( $0.14 \pm 1.89$ ).

الاستنتاج: ضمن حدود هذه الدراسة كانت دقة انطباق قواعد الأجهزة الكاملة المتحركة أفضل بالجبس الحجري عالي التمدد (V).

الكلمات المفتاحية: تغيير الأبعاد، قواعد الأجهزة الأكريلية، دقة الانطباق، الجبس الحجري.

\* قسم التعويضات المتحركة - كلية طب الأسنان - جامعة دمشق .

\*\* أستاذ - قسم التعويضات المتحركة - كلية طب الأسنان - جامعة دمشق .

## Influence of stone cast type On the fit of complete denture base

Salman Hamdan\*

Ghassan Wazir\*\*

---

### Abstract

**Background& Objective:** Adapting of the complete denture will ensure its retention. Poly(methyl methacrylate) is considered to be the best material to manufacture denture bases. However it incurs changes in dimension and volumetric contraction which affects the adaption of dentures and therefore the retention. The purpose of this study was to compare two types of stone casts in their effect on accuracy of fit of complete denture base.

**Materials & Methods:** The research sample consisted of 60 fully replicate master casts (30 casts were poured in type III stone and the remaining 30 casts were made from type V stone) which were obtained by copying a metal die represented an edentulous maxillary arch. All denture was completely waxed using the same thickness of base plate wax and teeth They were made so by making accurate copy of the teeth. After polymerization in the same working conditions ,the dentures were trimmed. The dentures adaptation was studied by using the method of weighing the elastomeric silicon layer between each denture and the metal die. Data were statistically analyzed by using T test ( $P \geq 0.05$ ).

**Results:** The means of elastomeric silicon layers weight in group of stone type V were  $(0.09 \pm 1.26)$  statistically significant less ( $P < 0.05$ ) than those of stone type III group  $(0.14 \pm 1.89)$ .

**Conclusions:** within the limitation of this study the accuracy of fit of complete denture base was better with high expansion stone (Type V).

**Key Words:** dimensional change, Acrylic denture base, Adaptation accuracy, Dental stones.

---

---

\* Department of removable prosthodontics, school of dentistry, Damascus University.

\*\* Professor, Department of removable prosthodontics, school of dentistry, Damascus university .



جامعة دمشق، بين عامي 2010-2011 م. تم الحصول عليها عن طريق نسخ فك معدني يشابه الفك العلوي ومعتمد من ال ADA (American Dental Association). جرى النسخ بواسطة مادة المطاط السيليكوني عالي اللزوجة والمتصلب بالإضافة والمستخدم لهذه الأغراض Vertex dental Zeist, The Vertex Castil 21 (Netherland)، كانت الأجهزة المصنوعة مقسمة إلى مجموعتين رئيسيتين اثنتين متساويتين وفقاً لنمط جيبس المثالي النهائي: 30 جهازاً مصنوعاً على مثال جيبسي من النمط Hard natural stone, Protechno, ) Durguix III (Spain BK GIULINI GmbH, ) Gilstone 05 V (Ludwigshafen/Rh, Germany).

**مراحل صنع الأجهزة الأكريلية:** أخذ أحد الأمثلة الجبسية وشُمت عليه طبقتان شمعتان ثم نُضدت عليه أسنان اصطناعية، نسخت القوس السنينة للحصول على نسخة متطابقة من الأسنان، اقتطع قرص شمعي بشكل دائري وبقطر 1 سم بكامل ثخانة الشمع، وذلك من منطقة قبة الحنك للمثال الجبسي المشمع والحامل للأسنان الاصطناعية، ونسخ المثال المشمع من خلال عمل قالب من مطاط النسخ استخدم لإنتاج 60 مثلاً متطابقاً مشمعاً وبأسنان، إذ كانت توضع القوس السنينة بداخل القالب السيليكوني ويجري تذويب الشمع الأحمر وصبه ضمن القالب ومن ثم يجري إدخال المثال الجبسي ضمن القالب إلى حين اصطدامه بالمحددة الموجودة في مركز القالب (مكان تفرغ الشمع) وفي أثناء ذلك كان الشمع السائل الزائد يخرج من الثلمات الجانبية التي حفرت سلفاً في جدران القالب؛ وبعد تصلب الشمع كان ينزع المثال المشمع ويغلق مكان المحددة الخالي من الشمع برقاقة شمعية ثخانتها بثخانة الطبقتين الشمعيتين النظاميتين. وبهذه الطريقة حصلنا على 60 مثلاً متطابقاً مشمعاً وبأسنان موزعة على مجموعتين متساويتين بحسب نمط الجيبس. بعدها صُلِّبَت الأجهزة بطريقة التصليب التقليدية المعروفة

التقليدية إلى أفضلية الانطباق في الأجهزة المصنوعة على أمثلة جبسية عالية التمدد مقارنة بالأجهزة المصنوعة على الأمثلة الجبسية نمط III بغض النظر عن تقنية التصليب المستخدمة.

كما أجرى الباحثان نفسهما Sykora و Sutow 1997 م<sup>20</sup> دراسة عن تحسن انطباق الأجهزة الكاملة العلوية المصلبة على أمثلة جبسية ذات عامل تمدد عالٍ إذ اختبرت هذه الأمثلة لمعرفة قدرتها على معاوضة بعض التغيرات في الأبعاد الناجمة عن التماثر والتقلص الحراري، وصُلِّبَت أجهزة كاملة علوية على جيبس من النمط III، وأمثلة مصبوبة من جيبس ذي تمدد عالٍ، وقيست دقة الانطباق على طول الحافة الحنكية الخلفية، أُبِدَت الأجهزة المصلبة على الجيبس ذي عامل التمدد العالي انفتاحاً أقل بكثير مقارنة بالجيبس من النمط III.

من ناحية أخرى درس الباحثان Teraoka و Takahashi 2000 م<sup>21</sup> تغيرات أبعاد الجيبس الحجري عالي التمدد المتصلب في طبقات المطاط السيلكوني في الطوابق المفتوحة والمغلقة. وقيس التمدد في الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والارتفاع. فلاحظ أن الجيبس يتمدد في البعدين (الطول والعرض) ولا يتمدد في البعد الثالث (الارتفاع) في الطوابق المفتوحة، في حين يتمدد في الاتجاهات الثلاثة في الطوابق المغلقة. ووجدوا أن استخدام الجيبس الحجري عالي التمدد لن يكون الحل الأمثل لتحسين انطباق قواعد الأجهزة الأكريلية.

**الهدف من البحث:** إجراء مقارنة مخبرية بين نمطين مختلفين من الأنماط الجبسية المستخدمة في صب الأمثلة النهائية من حيث تأثيرها في دقة انطباق قواعد الأجهزة الكاملة المتحركة.

#### المواد البحث وطرائقه:

تألقت عينة البحث من 60 جهازاً أكريلياً متحركاً علوياً صنعت في قسم التعويضات المتحركة، كلية طب الأسنان،

كامل السطح الباطن خلال 30 ثانية، ثم طُبِّقت القاعدة على المثال المعدني وطُبِّق وزنه قدره 5000 غرام مدة 5 دقائق، وبعد تصلب المطاط أُزيلت الأوزان المطبقة شُدبت زوائد المطاط بالمشروط حتى سايرت حافات الجهاز التعويضي والمثال المعدني، بعدها أُزيلت الرقاقة المطاطية من قاعدة الجهاز التعويضي وأعطيت رقماً ورمزاً للدلالة عليها وقد استُخدمت هذه الطريقة في دراسة Lee وزملائه 2010<sup>3</sup>. سُجِّلت 3 رقاقات مطاطية لكل جهاز تعويضي، وسجِّل وزن كل رقاقة بواسطة الميزان الإلكتروني الحساس، وحُسب المتوسط الحسابي لأوزان الرقاقات الثلاث لكل جهاز تعويضي.

**الدراسة الإحصائية:** حلَّلت البيانات إحصائياً باستعمال اختبار T ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة دلالة الفروق في متوسط قيم وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام) بين مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جبسية من النمط III ومجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جبسية من النمط V (  $P \geq 0.05$  ).

#### النتائج:

**دراسة تأثير نمط جيبس المثال النهائي في قيم وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام):**

أجري اختبار T ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة دلالة الفروق في متوسط قيم وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام) بين مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جبسية من النمط III ومجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جبسية من النمط V في عينة البحث كما يأتي:

جدول رقم (1) يبيِّن المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والخطأ المعياري والحد الأدنى والحد الأعلى لقيم وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام) في عينة البحث وفقاً لنمط جيبس المثال النهائي.

المتغير المدروس	نمط جيبس المثال النهائي	عدد الأجهزة الأكريلية	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الخطأ المعياري	الحد الأدنى	الحد الأعلى
وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام)	جهاز مصنوع على مثال جبسي من النمط III	30	1.895	0.148	0.027	1.611	2.172
	جهاز مصنوع على مثال جبسي من النمط V	30	1.261	0.091	0.017	1.072	1.431

وبشروط العمل نفسها؛ وذلك باستخدام الراتنج الأكريلي حراري التماثر Vertex dental Zeist, Vertex Regular (The Netherland): 22 غ مسحوقاً لكل 10 مل سائلاً وذلك بحسب تعليمات الشركة المصنعة وترك المزيج ليتجاوز المرحلة الرملية والخيطية ويصل إلى المرحلة العجينية (30 دقيقة بحسب تعليمات الشركة المصنعة)، عندها أُخذت كمية كافية من عجينة الراتنج الأكريلي وطبقت ضمن النصف العلوي من البوتقة وأُغلق نصف البوتقة وجرى تطبيق ضغط عالٍ عليهما حتى تمام الإغلاق، ثم رُبِطت البوتقة بالمربط بإحكام، بعدها وُضعت البوتقة ضمن الحمام المائي لجهاز التصليب من نوع HANAU (Hanau Engineering company, Buffalo, N.Y., U.S.A.) وجرت معايرة الجهاز حيث يكون زمن التصليب 30 دقيقة بعد وصول الماء إلى درجة الغليان بحسب تعليمات الشركة المصنعة. بعد انتهاء دورة التصليب السابقة تُركت البوتقة ضمن ماء جهاز التصليب مدة 24 ساعة لتبرد ثم فُكَّت بعدها البواتق وأُخرجت الأجهزة، وبعد انتهاء التصليب شُدبت وأزيلت الزوائد للأجهزة كلّها.


**دراسة دقّة الانطباق:** أُجري اختبار دقّة الانطباق باستخدام المطاط الرخو المتصلب بالإضافة Dentkist, Made in Charmflex Light LV (Korea)، إذ اختير هذا النوع من المطاط بسبب إمكانية انضغاطه إلى ثخانات رقيقة جداً؛ مما يسمح باستعماله كوسيط كاشف لانطباق القواعد الراتنجية. طُبِّق المطاط الرخو باستخدام أداة الحقن الخاصة به التي تضمن توزيعاً متساوياً للأساس والمُسرّع، ووضِع في باطن قاعدة الجهاز التعويضي حيث فرش بشكل متجانس على

## نتائج اختبار T ستودنت للعينات المستقلة:

جدول رقم (2) يبين نتائج اختبار T ستودنت للعينات المستقلة لدراسة دلالة الفروق في متوسط قيم وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام) بين مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جيبسية من النمط III ومجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جيبسية من النمط V في عينة البحث

دلالة الفروق	قيمة مستوى الدلالة	الخطأ المعياري للفروق	الفروق بين المتوسطين	درجات الحرية	قيمة t المحسوبة	المتغير المدروس
توجد فروق دالة	0.000	0.032	0.634	58	19.996	وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام)

يبين الجدول (2) أن قيمة مستوى الدلالة أصغر بكثير من القيمة 0.05، أي إنه عند مستوى الثقة 95% توجد فروق دالة إحصائية في متوسط وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام) بين مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جيبسية من النمط III ومجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جيبسية من النمط V، ولما كانت الإشارة الجبرية للفروق بين المتوسطات موجبة استنتجنا أن قيم وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام) في مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جيبسية من النمط III كانت أكبر منها في مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جيبسية من النمط V.



مخطط 1 يمثل المتوسط الحسابي لقيم وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام) في عينة البحث وفقاً لنمط جيبس المثال النهائي

## المناقشة:

يعد إنجاز قاعدة جهاز منطبقة على الأنسجة الداعمة وبدرجة عالية من الدقة هدفاً أساسياً في صناعة الأجهزة الكاملة، إذ يعد الانطباق الجيد لقاعدة الجهاز عاملاً مهماً من عوامل ثبات الأجهزة الكاملة<sup>3، 4، 7، 22، 23</sup>، ولكن وعلى الرغم من أن قواعد الأجهزة التي تصنع من الميثيل ميتا كريلات تملك العديد من الخواص المرغوب فيها والجيدة والتي هي سبب انتشارها الواسع حتى يومنا هذا، فهناك مشكلة مع انطباق قاعدة الجهاز، إذ تعاني هذه المادة من مشكلة النقل التماثري وتغيرات الأبعاد التي تتظاهر بابتعاد القاعدة الأكريلية عن المثال الجبسي في الأجهزة الكاملة العلوية والتي تنعكس سلباً على انطباق قاعدة الجهاز التعويضي، ومن ثم تؤثر سلباً في ثباته، كما أسلفنا سابقاً<sup>14، 15، 24-27</sup>. أجريت هذه الدراسة للمقارنة بين نمطين من أنماط جيبس المثال النهائي وتأثيرها في دقة الانطباق حيث نسخ نموذج معدني يماثل النموذج المعتمد من قبل الـ ADA باستخدام مطاط سيليكوني خاص لنسخ الأمثلة الجيبسية والحصول على قالب مطاطي، جرى صبّه بنمطين من الجيبس الحجري (نمط III، نمط V) للحصول على 60 مثلاً جيبسياً مقسمة على مجموعتين: 30 مثلاً من الجيبس الحجري نمط III، و30 مثلاً من الجيبس الحجري عالي التمدد نمط V. ثم صُنعت على الأمثلة الجيبسية أجهزة أكريلية ضمن شروط موحدة من حيث تخانة القواعد والأقواس السنوية المتطابقة وبطريقة تصليب

واحدة. وبعد أن شذبت الأجهزة أُجري عليها اختبار دقة الانطباق.

أظهرت نتائج دراسة تأثير نمط جيبس المثال النهائي في دقة الانطباق باستخدام طريقة وزن الرقاقات المطاطية أنّ متوسط وزن الرقاقة المطاطية (بالغرام) في مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جيبسية من النمط V كانت أصغر وبفارق إحصائي  $P < 0.05$  من مجموعة الأجهزة المصنوعة على أمثلة جيبسية من النمط III، مما يبرز دور

الجيبس من النمط V في التأثير في تحسّن انطباق الأجهزة الأكريلية. وربما يمكن تفسير ذلك بأن نسبة التمدد العالية في الجيبس من النمط V تسهم في معاوضة التقلص الحراري والتماثري الحاصل في قواعد الأجهزة المتحركة في أثناء تصنيعها.

وبذلك تتفق هذه النتائج مع نتائج دراستي Sykora و Sutow عام 1996 و 1997م<sup>19، 20</sup> إذّ وجدا تحسناً في انطباق منطقة الحنك الخلفية في الأجهزة المصنوعة على أمثلة جيبسية عالية التمدد مقارنة بالأجهزة المصنوعة على الأمثلة الجيبسية نمط III. في حين تختلف مع ما خلص إليه Teraoka و Takahashi عام 2000 م<sup>21</sup> في دراسة لقياس تمدد الجيبس من النمط V في الأبعاد الثلاثة (الطول والعرض والارتفاع) إذّ وجدا أن الجيبس عالي التمدد لا

يتمدد في البعد الثالث (الارتفاع) في الطوابع المفتوحة، ومن ثمّ لن يقدر على معاوضة تقلص قواعد الأجهزة المتحركة. وقد يُعزى هذا الاختلاف إلى أن التمدد الطولي والعرضي للجيبس عالي التمدد كان كافياً لإحداث فرق دال إحصائياً في نتائج اختبار دقة الانطباق مقارنة بالجيبس الحجري من النمط III في هذه الدراسة. وربما يعود اختلاف النتائج أيضاً إلى الفرق في طريقة إجراء الدراساتين.

اقتصرت دراستنا على نمط جيبس الأمثلة وتأثيره في انطباق قواعد الأجهزة مع التنويه إلى دور عوامل أخرى في تغيير الأبعاد، ومن ثمّ تأثيرها في الانطباق مثل: ثخانة الأجهزة الأكريلية، ونسبة المونومير إلى البوليمير، ونوع الراتنج الاكريلي المستخدم ونظام التصليب، وامتصاص الماء، والحرارة الناتجة عن التلميع.

#### الاستنتاج:

بيّنت هذه الدراسة أنّ استخدام الجيبس الحجري عالي التمدد (نمط V) له أثر إيجابي في تحسّن انطباق قواعد الأجهزة الأكريلية المتحركة مقارنة بالجيبس الحجري (نمط III) عن طريق معاوضة تقلص الراتنج الأكريلي.

#### References

- 1- Kim Y, Michalakakis KX, Hirayama H. Effect of relining method on dimensional accuracy of posterior palatal seal. An in vitro study. J Prosthodont. 2008;17:211-8.
- 2- The glossary of prosthodontic terms. J Prosthet Dent. 2005;94:10-92.
- 3- Lee CJ, Bok SB, Bae JY, Lee HH. Comparative adaptation accuracy of acrylic denture bases evaluated by two different methods. Dent Mater J. 2010;29:411-7.
- 4- Darvell BW, Clark RK. The physical mechanisms of complete denture retention. Br Dent J. 2000;189:248-52.
- 5- Chen JC, Lacefield WR, Castleberry DJ. Effect of denture thickness and curing cycle on the dimensional stability of acrylic resin denture bases. Dent Mater. 1988;4:20-4.
- 6- Takamata T, Setcos JC, Phillips RW, Boone ME. Adaptation of acrylic resin dentures as influenced by the activation mode of polymerization. J Am Dent Assoc. 1989;119:271-6.
- 7- Ganzarolli SM, Rached RN, Garcia RC, Del Bel Cury AA. Effect of cooling procedure on final denture base adaptation. J Oral Rehabil 2002;29:787-90.
- 8- Polyzois GL. Improving the adaptation of denture bases by anchorage to the casts: a comparative study. Quintessence Int. 1990;21:185-90.
- 9- Park HW, Kim CW, Kim YS. A comparative study on the accuracies of resin denture bases and metal denture bases. J Korean Acad Prosthodont. 2001;39:250-9.

- 10- Kang IH, Kim YS, Kim CW. Strain changes of acrylic resin specimens cured by three curing cycles. *J Korean Acad Prosthodont.* 2002;40:236-45.
- 11- Sykora O, Sutow EJ. Posterior palatal seal adaptation: influence of processing technique, palate shape and immersion. *J Oral Rehabil.* 1993;20:19-31.
- 12- Salim S, Sadamori S, Hamada T. The dimensional accuracy of rectangular acrylic resin specimens cured by three denture base processing methods. *J Prosthet Dent.* 1992;67:879-81.
- 13- Wong DM, Cheng LY, Chow TW, Clark RK. Effect of processing method on the dimensional accuracy and water sorption of acrylic resin dentures. *J Prosthet Dent.* 1999;81:300-4.
- 14- Parvizi A, Lindquist T, Schneider R, Williamson D, Boyer D, Dawson DV. Comparison of the dimensional accuracy of injection-molded denture base materials to that of conventional pressure-pack acrylic resin. *J Prosthodont.* 2004;13:83-9.
- 15- Kim MJ, Kim CW. A comparative study on the dimensional change of the different denture bases. *J Korean Acad Prosthodont.* 2006;44:712-21.
- 16- Firtell DN, Green AJ, Elahi JM. Posterior peripheral seal distortion related to processing temperature. *J Prosthet Dent.* 1981;45:598-601.
- 17- Consani RL, Domitti SS, Rizzatti Barbosa CM, Consani S. Effect of commercial acrylic resins on dimensional accuracy of the maxillary denture base. *Braz Dent J.* 2002;13:57-60.
- 18- Anusavice KJ. Gypsum Products. In: Anusavice KJ, editor. *Phillips' Science of Dental Materials.* 11 ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2003. p. 255-80.
- 19- Sykora O, Sutow EJ. Posterior palatal seal adaptation: influence of a high expansion stone. *J Oral Rehabil.* 1996;23:342-5.
- 20- Sykora O, Sutow EJ. Improved fit of maxillary complete dentures processed on high expansion stone casts. *J Prosthet Dent.* 1997;77:205-8.
- 21- Teraoka F, Takahashi J. Dimensional changes and pressure of dental stones set in silicone rubber impressions. *Dent Mater* 2000 ;16:145-9.
- 22- Laughlin GA, David Eick J, Glaros AG, Young L, Moore DJ. A comparison of palatal adaptation in acrylic resin denture bases using conventional and anchored polymerization techniques. *J Prosthodont.* 2001;10:204-11.
- 23- Santos Sousa RL, Rizzatti Barbosa CM, Machado C, Joia FA, Silva LR, Ribeiro MC. Influence of posterior palatal seal in the adaptation of complete denture bases. *Braz J Oral Sci.* 2003;2:357-60.
- 24- Teraoka F, Takahashi J. Controlled polymerization system for fabricating precise dentures. *J Prosthet Dent.* 2000;83:514-20.
- 25- Craig RG, Powers JM. *Restorative Dental Materials.* 11 ed. St. Louis: A Harcourt Health Sciences Company; 2002 p. 636-662 .
- 26- Phoenix RD. Denture base resins. In: Anusavice KJ, editor. *Phillips' Science of Dental Materials.* 11 ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2003. p. 721-48.
- 27- Seo RS, Vergani CE, Pavarina AC, Compagnoni MA, Machado AL. Influence of microwave disinfection on the dimensional stability of intact and relined acrylic resin denture bases. *J Prosthet Dent.* 2007;98:216-23.

تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 2011/5/16.

تاريخ قبوله للنشر 2011/7/12.