

العمل المخبري رقم (1):

الوزن النوعي ونسبة الامتصاص للحصويات الخشنة
Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates
ASTM C127, T 85

الغاية من التجربة:

إيجاد قيم أنواع الوزن النوعي الثلاث (G_{sa} , G_{sb} , G_{ssd})، ونسبة امتصاص الماء، كمعدل وسطي لكمية من الحصويات الخشنة (البحص).

الأدوات والتجهيزات المستخدمة:

- مهزة رقم No.4
- قطعة قماش للتنشيف
- سلة معدنية مثقبة بثقوب صغيرة، ماثلة لثقوب المهزة رقم No.6 أو أصغر.
- ميزان حساس يقيس بدقة 0.5g
- حوض ماء
- فرن تجفيف بدرجة حرارة $110\pm 5^\circ\text{C}$

طريقة العمل:

- 1- نمرر عينة الحصويات على المهزة رقم No.4 (قطر 5mm)، وذلك للتخلص من الرمل الموجود فيها.
- 2- نغسل العينة السابقة على المهزة رقم No.4، وذلك للتخلص من البودرة العالقة بها.
- 3- نجفف العينة بالفرن حتى الوزن الثابت (توضع لمدة يوم كامل بالفرن بدرجة حرارة $110\pm 5^\circ\text{C}$).
- 4- تنقع العينة في حوض مائي لمدة يوم كامل، وبدرجة حرارة المخبر ($23\pm 2^\circ\text{C}$).
- 5- تخرج العينة من الحوض المائي، ويجفف سطحها الخارجي بقطعة قماش، (يجب تجنب تبخر الماء من داخل المسامات النفوذة)، بالنسبة للحبيبات الكبيرة يتم مسح سطحها الخارجي بشكل إفرادي.
- 6- تعلق السلة المثقبة أسفل الميزان الحساس، وتغمر بحوض مائي، ويصفر الميزان.
- 7- تؤخذ كمية (5 كغ) من العينة المشبعة وجافة السطح، نمرز لها بالرمز (W_{ssd})، وتوضع داخل السلة السابقة.
- 8- يؤخذ وزن العينة داخل السلة وهي مغمورة بالماء، نمرز لها بالرمز (W_{soaked}). (تهز السلة للسماح للفقاغات الهوائية بالخروج من بين حبيبات الحصويات).
- 9- تخرج العينة من السلة، وتوضع بالفرن لمدة يوم كامل، بدرجة حرارة ($110\pm 5^\circ\text{C}$).
- 10- تخرج العينة من الفرن، وتترك في جو المخبر 3 ساعات على الأقل، حتى تبرد ويصبح بالإمكان مسكها، ثم يؤخذ وزنها، نمرز له بالرمز (W_d).

الحسابات:

لدينا الأوزان الثلاثة التالية بالغمات:

W_d : وزن العينة المجففة بالفرن.

W_{ssd} : وزن العينة مشبعة وسطحها جاف.

W_{soaked} : وزن العينة مغمورة بالماء.

$$G_{sb} = \left[\frac{W_d}{(W_{ssd} - W_{soaked}) / \gamma_w} \right] / \gamma_w \quad - \text{الوزن النوعي الكلي الجاف } G_{sb}$$

$$G_{sa} = \left[\frac{W_d}{(W_d - W_{soaked}) / \gamma_w} \right] / \gamma_w \quad - \text{الوزن النوعي الظاهري الجاف } G_{sa}$$

$$G_{SSD} = \left[\frac{W_{ssd}}{(W_{ssd} - W_{soaked}) / \gamma_w} \right] / \gamma_w \quad - \text{الوزن النوعي الكلي المشبع والسطح جاف } G_{SSD}$$

$$\omega = W_{ssd} - W_d \quad [g] \quad - \text{وزن الماء الممتص:}$$

$$\omega [\%] = \frac{\omega}{W_d} \times 100\% \quad - \text{نسبة الامتصاص:}$$

ملاحظات:

1- كافة الأوزان النوعية المذكورة أعلاه، هي أوزان نوعية بلا واحدة لأنها منسوبة إلى الوزن النوعي للماء.

2- يكتفى برقمين بعد الفاصلة في دقة النتائج والأوزان المختلفة.

3- عند حساب الوزن النوعي بكافة أنواعه للحصويات الناعمة والخشنة، يتم التعامل مع حبيبات الحصويات فقط دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الفراغات بين الحبيبات.

مثال عددي:

إذا كان وزن عينة الحصويات الجافة ($W_d=2958g$)، ووزنها وهي مشبعة وسطحها جاف ($W_{ssd}=2994g$)، ووزنها وهي مغمورة بالماء ($W_{soaked}=1905g$). والمطلوب حساب مايلي: $V_{sb}, V_{sa}, V_p, \omega\%, G_{sa}, G_{sb}, G_{SSD}$.

الأجوبة:

$$V_{sb}=1089cm^3 \quad V_{sa}=1053 cm^3 \quad V_p= 36cm^3$$

$$G_{sa} = 2.81 \quad G_{sb}= 2.72 \quad G_{SSD} = 2.75$$

$$\omega = 36g \quad \omega\% = 1.22 \%$$

العمل المخبري رقم(2):

تعيين كثافة قطعة بحص Density (ρ)

تمهيد: تعرف الكثافة (ρ) على أنها كتلة واحدة الحجم للمادة، وتقاس بوحدة (g/cm^3).

وهي تقاس لعينة من مادة ما كقطعة بحص، أو مكعب بيتوني، أو قطعة خشب، أو عينة اسفلتية مرصوفة، أو غيرها... .

الغاية من التجربة:

معرفة كثافة قطعة بحص (ρ).

الأدوات والتجهيزات المستخدمة:

- ميزان حساس يقيس بدقة 0.5g
- فرن تجفيف بدرجة حرارة $110 \pm 5^\circ\text{C}$
- ديسيكاتور
- سخان
- برافين (شمع)
- العينة المدروسة

طريقة العمل:

- 1- نجفف العينة في فرن التجفيف، ونحسب كتلتها (m_1).
- 2- نغمس العينة بالبرافين المصهور، ثم نبردها ونحسب كتلتها (m_2).
- 3- نغمس العينة بالماء ونحسب كتلة العينة المغلفة بالبرافين وهي مغمورة بالماء (m_3).

الحسابات:

تحسب كثافة العينة المدروسة بتطبيق العلاقة التالية:

$$\rho = \frac{m_1}{\frac{m_2 - m_3}{\rho_w} - \frac{m_2 - m_1}{\rho_p}} \quad [\text{g/cm}^3]$$

حيث:

$$\text{حجم العينة وهي مغلفة بالبرافين} = \frac{m_2 - m_3}{\rho_w}$$

$$\text{حجم البرافين المغلف لقطعة البحص} = \frac{m_2 - m_1}{\rho_p}$$

$$\rho_w = \text{كثافة الماء} (1 \text{g/cm}^3)$$

$$\rho_p = \text{كثافة البرافين، وهي تتراوح بين } (0.82 - 0.96) \text{ g/cm}^3 \text{ وذلك حسب نوع البرافين.}$$

ملاحظات:

- 1- إذا كان السطح الخارجي للعينة المدروسة غير نفوذ فلا داعي لتغليفها بالبرافين.
- 2- تقاس الكثافة بالـ [g/cm^3]، وتحسب بدقة رقمين بعد الفاصلة.